

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ

Dvousložková polyesterová opravná laminovací souprava. Vynikající přilnavost na většině povrchů. Používá se na opravu děr, prasklin, prorezavělých míst, velkých prohlubní atd., s vysokým požadavkem na pevnost. Skelná tkanina po nasycení opravnou pryskyřicí vytvoří pevný podklad pro nanášení dalších vrstev tmelů. Pryskyřice se nesmí používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

PRODUKTOVÁ DATA

- viskozita při 20°C: tekutá
- VOC - obsah: 2004/42/II B (b) (250) < 250g/l
- odstín: do hněda

ZPRACOVÁNÍ

PODKLAD:

Podklad musí být čistý, suchý, nosný, zbavený rzi, tuků a mastnoty. Původní nátěry obrousit až na podklad.

TUŽENÍ:

Pryskyřice se tuží tvrdidlem v hmotnostním poměru 100 dílů tmelu : 2-3 díly tvrdidla. Nadměrné přidání tvrdidla je nežádoucí. Může vést k výkvětům a změně barevného odstínu v následném krycím nátěru.

DOBA ZPRACOVÁNÍ:

cca 7 minut při + 20°C.

REAKČNÍ TEPLOTA:

nesmí klesnout pod +5°C.

NANÁŠENÍ:

štetcem na opravované místo, poté se přiloží tkanina a opět nanese pryskyřice, v případě potřeby je možno nanést více vrstev pryskyřice i tkaniny.

DOBA SCHNUTÍ A BROUSITELNOST:

při + 20°C cca po 10-ti minutách proti prachu, brousitelný po cca 15-ti minutách.

za sucha P80 - P180

VRCHNÍ NÁTĚRY:

Tmelení opravovaného místa možno dokončit tmelem „JEMNÝ“ popř. stříkacím tmelem nebo plničem. Na konečnou úpravu je možno použít všechny běžné nátěrové systémy včetně sprejů.

SKLADOVÁNÍ A BALENÍ:

Lhůta pro zachování jakosti a vlastností výrobku je 12 měsíců od data výroby. Skladovat při teplotě 18 - 20° C v uzavřeném originálním balení.

Balení: 250g + skelná páska 12,5x50cm, 500g, 1000g,

⚠ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Údaje o výrobku uvedené v tomto technicko-aplikačním listu jsou výsledkem současné úrovně znalostí, výroby, laboratorních testů a aplikačních zkoušek. Výrobce si vyhrazuje právo změn podle stavu a vývoje. Tento dokument poskytuje pouze nezávazné informace, které je nutné konkretizovat pro určitý druh výrobku u následného uživatele. V žádném případě také tento dokument nenahrazuje údaje o identifikaci tohoto výrobku uvedené v bezpečnostním listu. Návody k použití produktů a nakládání s odpady jsou v našich bezpečnostních listech. Údaje uvedené v tomto technickém listu neposkytují uživateli jakoukoli právní oporu a jsou nezávazné.

Copyright mako color s.r.o.